

HET SLIJPEN VAN STENEN

door

J. M. A. WIND EN C. OVAA

De Redactie ontving van de HH. Wind-Leeuwarden en Ovaa-Sneek verschillende op- en aanmerkingen betreffende het artikel van de heer Enkelaar-Hilversum over het slijpen van stenen, waarin de laatste corrigerend optreedt tegenover het eerst geplaatste artikel van Wind.

De Redactie meent goed te doen, de uitvoerige bezwaren ietwat verkort en afgeslepen weer te geven.

Beide slijpers kunnen hun stellingen blijven innemen: Wind is pro-carborundumblokken, Enkelaar is pro-poeder-op-glasplaten, beiden bereiken daarmee goede resultaten. Als Wind inviteert om een harde en taaie gabbro van ong. 15 cm met poeder op glas te slijpen, weten we vooruit, dat de harde korrels van de nrs. 60 en 80 tal van krassen in het glas zullen maken, dit spoedig ook zullen uithollen.

Ook kunnen we ons wel voorstellen, dat kleine steentjes op blokken moeilijk slijpen, allicht nu en dan over de kop slaan, kuilen in het blok kunnen veroorzaken, tenzij men telkens op een andere plek slijpt.

Beginners bederven de blokken niet, als ze maar telkens controleren met een ijzeren liniaal of stalen winkelhaak of er ook kuilen ontstaan.

Wind slijpt ook grote stenen, Enkelaar slijpt blijkbaar kleine en maakt slijpplaatjes. Slijpen met poeder zal wellicht op vlakke harde gietijzeren platen best gaan, b.v. op een blad van een oude Tod-kachel, hoewel met fijne poeders naslijpen op glas betere resultaten zal geven, mits men af en toe van slijpvlak verwisselt.

Wind heeft ondervinding, dat tot het fijnslijpen met de aangewezen fijnkorrelige carborundumblokken zeer goede resultaten zijn te bereiken; wat natuurlijk ook gaat met fijn handelsslijppoeder, zowel carborundum als amaril.

De hoogglans dient echt te zijn en door polijsten te worden verkregen, (waarvoor tinas, polijstrood, enz. kunnen dienen), welke een onverwoestbare glans verlenen. Poetsen met was of zacht papier versterkt slechts tijdelijk een weinig de hoogglans.

Beginners vooral raden we geen lectuur onder 't slijpen of een motortje aan; zij bereiken liever resultaten met slijpen op een goed nat gehouden cementen trottoirtegel, gevolgd door een der beide polijstmethoden. Vraag Bos-Noordbergum maar eens, waar Schr. het jaren geleden zag met goed resultaat.

Met dank voor de opmerkingen aan de HH. Ovaa en Wind, eindigen we thans de gedachtenwisseling.

VAN DER LIJN.